



Technický list 08.20b Maskovací krepová páska 60 °C s blistrem

Výrobek Krepová páska na impregnovaném krepovém papírovém nosiči opatřena speciálním souvislým lepivým pryžovým filmem.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná
- ▣ Přilnavost k většině materiálů;
- ▣ Ochrana materiálů před zašpiněním nebo mechanickým poškozením;
- ▣ Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům;

Použití

- Zakrytí materiálu před potřísněním – při malování, natírání, lakování;
- Zakrytí při tmelení, lepení čištění apod.

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	19	50	96
	25	50	72
	30	50	60
	38	50	48
	50	50	36

Barva Běžová

Technické údaje

Základ		impregnovaný vysoce krepovaný papír	
Tloušťka pásy	mm	0,13	
Tepelná odolnost	°C	+60	
Aplikační teplota	°C	+0 / +40	
Tažnost	%	9	(dle AFERA 4005)
Přilnavost na kov	N/cm	2,7	(testováno na ocel dle AFERA 4001)
Pevnost v tahu	N/cm	30	(dle AFERA 4004)
Skladovatelnost	měsíce	24	(při teplotách od +10°C do +30°C)

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +10°C do +30°C.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Upozornění Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, do 48 hod nutno pásku z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

Aktualizace Aktualizováno dne: 23.07.2012 Vyhотовeno dne: 14.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100